

**MEZCLA DE PIEDRA Y ARENA
LISTA PARA FUNDIR**



RocArena

Construye con Calidad, construye con Megarok

Descripción:

RocArena, nace como una alternativa de mezcla pre-elaborada con una combinación probada de arenas lavadas y ripios, para que al añadir cemento y una dosis de agua cumpla con la resistencia o parámetro que el constructor busca, tiene una gradación continua, y un tamaño máximo de 3/4, listo para su uso.

VENTAJAS:

Mejor manejo de los Stock.

Optimización del transporte.

Resistencia Garantizada.

Eficiencia y menor desgaste físico de la cuadrilla.

SIN ROCARENA



**Uso vía pública
Contaminación
Varios Stock**

CON ROCARENA



Un solo stock

Proporciones Recomendadas:



Hormigón	Cemento	Parihuela Rocarena	Agua	Aditivo
Convencionales: replanteo, contrapiso, hormigón ciclopeos.	1 saco	5	25 litros	1/2 litro (1% peso cemento)
Estructurales: losas, columnas, muros, cadenas, piscinas.	1 saco	4,5	22 litros	1/2 litro (1% peso cemento)
Hormigones de más de 300 Kg/cm²: Pavimentos, superficies expuestas a tráfico y condiciones de humedad.	1 saco	3	18 litros	1/2 litro (1% peso cemento)

Nota: Parihuelas de 40x40x20 puedes usar la dosificación recomendada o la especificada por el constructor por ejemplo: Para dosificaciones de relación 1:2:2.5 (1 de cemento, 2 de arena, 2.5 de piedra) reemplaza las sumas de las parihuelas por parihuelas de rocarena en este caso la equivalencia sería de 4.5 parihuela de rocarena (2+2.5).